

## STOFF- UND LEDERÜBERSICHT [TEXTILKENNZEICHNUNG]

PG	Artikel	Zusammensetzung	Scheuerbeständigkeit	Farbabrieb	Lichtechtheit	Pillingverhalten
1	<b>Brooks</b>	100 % Polyester	56.000 Touren	4/5	> 6	4
1	<b>Everlast</b>	100 % Polyester	93.000 Touren	4/5	4	4/5
1	<b>Baltimore</b>	100 % Polyester	50.000 Touren	5	4	4/5
1	<b>Coco</b>	97 % Polyester 3 % Cotton	30.000 Touren	5	5	4
1	<b>Nexus</b>	97 % Polyester 3 % Cotton	30.000 Touren	5	5	4
1	<b>Masada</b>	100 % Polyester	96.000 Touren	5	5	4
1	<b>Hollywood</b>	100 % Polyester	100.000 Touren	5	5	5
1	<b>Kano*</b>	100 % Polyester	30.000 Touren	4 – 5	4 – 5	4
1	<b>Sky (Kunstleder)</b>	70 % Polyester 30 % Cotton	100.000 Touren	5	> 5	–
1	<b>Sixty* (Kunstleder)</b>	60 % Polyester 40 % Cotton	100.000 Touren	5	> 5	–
3	<b>Alexia (Leder)</b>	pigmentiertes, geprägtes Leder 1,2 – 1,4 mm stark	Longlife Ausrüstung	4	4	–
	<b>Hermes* (Leder)</b>	pigmentiertes, geprägtes Leder 0,9 – 1,1 mm stark	100.000 Touren	5	5	–
	<b>Vintage* (Leder)</b>	Semi-Anilinleder, 1,3 – 1,5 mm stark	50.000 Touren	3	3	–
	<b>Cashmere* (Leder)</b>	Anilinleder, 0,9 – 1,1 mm stark	35.000 Touren	3	3	–
	<b>StrickTec*</b>	100 % Polyester	35.000 Touren	4	6	4

\* Bei diesen Materialien handelt es sich um modellspezifische Stoffe / Leder.

### Scheuerbeständigkeit

Genormte Prüfung auf das Verschleißverhalten der Benutzungssseite des Stoffes (Deutscher Standard). (Mindestanforderung der Möbelindustrie: 8.000 Scheuertouren.)

### Lichtechtheit

Genormte Prüfung auf die Farbveränderung oder das Verblässen der Farben bei Lichteinwirkung. Bewertung von 1 – 8 (Note 8: hohe Lichtechtheit, Note 1: niedrige Lichtechtheit).

### Pillingverhalten

Genormte Prüfung auf das Verhalten eines Stoffes, Bildung kleiner Faserknötchen auf der Warenoberseite bei Reib- und Scheuerbeanspruchung (Note 5: keine Pillbildung / Note 4: pillarm / Note 3: befriedigend / Note 2: starke Pillbildung / Note 1: sehr starke Pillbildung).

### Wussten Sie schon?

- Direktes Licht- und Sonneneinwirkungen sollten Sie vermeiden.
- Mit Jeans- und nicht farbechten Stoffen ist Vorsicht geboten.
- Gürtel, Nieten etc. könnten an den Bezügen scheuern oder kratzen.
- Vor und nach der Heizperiode sollten die Sitzbezüge mit einem passenden Pflegemittel (z. B. LCK) gepflegt werden.
- Verschmutzungen bitte sofort mit einem Tuch oder Papier sanft entfernen. Nicht reiben, nicht in das Leder drücken besser von außen nach innen vorgehen.

### Wichtige Erläuterungen und Hinweise!

Farbabweichungen sind bei Möbelstoffen nicht zu vermeiden. Deshalb bitten wir Sie um Verständnis, dass wir für die Farbgleichheit nachbestellter Teile keine Garantie übernehmen können.